

Dupagrund

Fixateur incolore en phase solvant pour supports de nature minérale.
Extérieur uniquement.




Description de produit

Domaine d'utilisation	Impression durcissante des supports de nature minérale, tels qu'enduit ciment, béton et fibres-ciment sans amiante. Fixateur des systèmes d'imperméabilité sur pâte de verre, grès cérame et Mortiers de plâtre « type parisien » / mortier plâtre et chaux DTU 26.1" .
Propriétés	- bonne pénétration en profondeur - fort pouvoir de fixation - très bonne adhérence
Liant	Résine synthétique en phase solvant
Conditionnement	5L et 10L
Degré de brillance / Aspect	mat
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Données techniques	■ Densité: Env 0.86 ■ Classification AFNOR: Famille I, 7b1 (norme NF T 36-005)

Application

Supports appropriés	D'une manière générale, tous les supports pulvérulents ayant besoin d'être durcis en surface avant d'être peints. Neufs : Béton banché ou préfabriqué de granulats courants ou de granulats légers, de type parement soigné et conforme à la norme NF P 18-210 (DTU 23.1) ou à la norme NF P 10-210 (DTU 22.1). Enduit à base de liants hydrauliques traditionnel conforme à la norme NF P 15-201 (DTU 26.1) ou prêt à gâcher. Mortier de plâtre de type parisien. Anciens : De même nature que les supports neufs, recouverts ou non d'anciens peintures, revêtements plastiques ou minéraux épais (RPE ou RME) non écaillés. Mortier de plâtre de type parisien.
Préparation du support	Les supports doivent être durs, sains, compacts et secs, et faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression.
Préparation du produit	Le Dupagrund doit impérativement être dilué à l'aide de 20% de diluant 499 l'utilisation de Dupagrund non dilué génère un phénomène de glacis qui empêche l'adhérence du revêtement de finition.
Méthode d'application	Brosse, rouleau antigoutte.



Dilution	20% de diluant 499
Consommation / Rendement	Sur supports lisses à faible absorption : 150 ml à 200 ml/m ² , soit 5 à 7 m ² /l. Sur supports structurés ou à forte absorption : 300 ml/m ² ou plus, soit 3 à 4 m ² /l. Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.
Conditions d'emploi	Température supérieure à + 5° C et inférieure à 35° C, hygrométrie inférieure à 80 %.
Séchage/Temps de séchage	A 20° C et 65 % d'humidité relative : - recouvrable en 24 heures. En fonction de la température, du niveau d'hygrométrie et de l'absorption du support, le temps de séchage peut varier de 1 à plusieurs jours.
Outils	Brosse, rouleau antigoutte.
Nettoyage des outils	Au Diluant 499 ou à l'alcool à brûler, immédiatement après emploi.
Remarque	La surconsommation et/ou la formation d'un film fermé en surface est absolument à éviter. A défaut, la couche suivante ne trouvera pas d'accroche.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)	DUPAGRUND EST FACILEMENT INFLAMMABLE. Conserver hors de portée des enfants. Conserver les emballages bien fermés dans un endroit frais bien aéré. Stocker le produit à l'écart de toutes sources d'ignition. Eviter le contact avec les yeux et la peau En cas d'application au pistolet, ne pas respirer les brouillards. En cas de ventilation insuffisante, porter un masque de protection. Ne pas rejeter les résidus à l'égout, dans les canalisations ou dans la terre. Ne pas fumer durant l'application.
Elimination des déchets	Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 08 01 12 : déchets de peintures et vernis autres que visés à la rubrique CED 08 01 11.
Valeur limite de COV en UE	pour ce produit (catégorie A /h) : max. 750 g/l (2010).Teneur en COV du produit : < 750g/l
Centre Service Clients	Tél: (+33) 3 22 38 39 77 Fax: (+33) 3 22 38 39 78 E-mail: info@caparol.fr Voir aussi notre site: www.caparol.fr

Fiche technique Dupagrund · Edition: septembre 2015

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.