

Easy One Mat Exter

Peinture mate polyvalente : intérieur/extérieur. Pour travaux élémentaires et travaux courants.



Description de produit

Domaine d'utilisation	Intérieur et extérieur
Propriétés	- Classement D2 (norme XP P 84-403) - Garnissant, opacifiant - Résistant aux intempéries - Diluable à l'eau
Liant	Résines synthétiques en dispersion.
Conditionnement	5L et 15L.
Teintes	Blanc et teintes pastelées. Easy One Mat peut être facilement teinté avec le système ColorExpress®. Pour éviter des nuances toujours possibles entre mélanges successifs, il faut veiller à préparer en une seule fois la quantité nécessaire au travail prévu.
Degré de brillance / Aspect	Env. 3 sous 85° / Mat.
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Données techniques	■ Densité: Env. 1,5. ■ Extrait-sec pondéral: Env. 60%.

Application

Supports appropriés	Enduits plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, toiles de verre, béton, enduit anciens fonds peints, béton, enduit hydraulique, maçonnerie.
Préparation du support	Les supports doivent être sains, propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre. - A l'intérieur, appliquer une couche d'Easy One Impression. - A l'extérieur, appliquer une couche de Fixateur LF Pigmenté. En fonction de l'absorption du support, le Fixateur LF Pigmenté pourra être remplacé par le Dupagrund (dilué à 20% au Diluant 499) ou le Fixateur Nanolatex. Se référer au DTU en vigueur.



Système d'application	Sur support préparé, appliquer deux couches pures ou diluées avec maximum à 5% d'eau.
Consommation / Rendement	Env. 9 à 11m ² /l à l'intérieur et env. 6 à 7 m ² /l à l'extérieur. Les quantités indiquées ci-dessus sont valables sur un support lisse. Elles peuvent être plus élevées sur les supports rugueux et structurés. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.
Conditions d'emploi	A l'intérieur : Température supérieure à +8°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 70%. A l'extérieur : Température supérieure à +5°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 80%.
Séchage/Temps de séchage	A 20° et 65% d'humidité relative : Recouvrable sous 6 à 8 heures. Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.
Outils	Brosse, rouleau microfibre 10-14 mm (à l'intérieur) ou méchés 18 mm (à l'extérieur) ou projection airless.
Nettoyage des outils	A l'eau Immédiatement après emploi.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression) Valeur limite de COV en UE Centre Service Clients	Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations. Contient un produit biocide : contient de la C(M)IT/MIT (3:1). Peut produire une réaction allergique. Contient de la méthylisothiazolinone et de la benzisothiazolinone. pour ce produit (catégorie A/a): max. 30 g/l (2010).Teneur en COV du produit: max 30g/l Tél: (+33) 3 22 38 39 77 Fax: (+33) 3 22 38 39 78 E-mail: info@caparol.fr Voir aussi notre site: www.caparol.fr
--	---

Fiche technique Easy One Mat Extér · Edition: avril 2017

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.