

Muresko Silacryl Nespri-TEC

Peinture de ravalement classe D2 de haute qualité et d'aspect minérale.

Formule spéciale pour l'application pratiquement sans brouillard et rationnelle Nespri-TEC®.



Description de produit

Domaine d'utilisation	Peinture de ravalement de haute qualité à base de résine siloxane et acrylique pure pour supports lisses et structurés. Application avec le procédé spéciale Nespri-TEC®, projection pratiquement sans brouillard. La résine siloxane apporte une très haute perméabilité à la vapeur d'eau et une très faible perméabilité à l'eau liquide. Equivalent à une peinture de très haute qualité à base de résine acrylique pure, la combinaison avec la résine siloxane permet la réalisation d'une énorme variété de teintes et apporte une performance supérieur en adhésion, résistance aux UV et au farinage.	
Propriétés	Extérieur. - Résistant aux intempéries, hydrophobe, - Résiste aux alcalis, - Facile d'application, - Diluable à l'eau, pratiquement sans odeur, respectueux de l'environnement.	
Liant	Résine siloxane en émulsion et acrylique pure.	
Conditionnement	12,5 L	
Teintes	Peut être teinté avec le système ColorExpress®. Pour éviter des nuances possibles dues à des mélanges successifs, il faut veiller à préparer en une seule fois la quantité nécessaire au travail prévu.	
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.	
Données techniques	■ Densité: ■ Granulométrie maximale: ■ Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion $s_d H_2 O$: ■ Classement selon EN 1062-1:	Env. 1,5 <100 μm S1 <0.14 m E3 W3 V1 A1

Application

Supports appropriés	Neufs : Béton banché ou préfabriqué de granulats courants ou de granulats légers, de type parement soigné et conforme à la norme NF P 18-210 (DTU 23.1) ou à la norme NF P 10-210 (DTU 22.1). Enduit à base de liants hydrauliques traditionnel conforme à la norme NF P 15-201 (DTU 26.1) ou prêt à gâcher. Anciens : De même nature que les supports neufs, recouverts ou non d'anciennes peintures non écaillées.
---------------------	--



Préparation du support	Les supports doivent être durs, sains, compacts et secs, et faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression. Enduits à base de revêtements hydrauliques, revêtus ou non d'une ancienne peinture organique: Plâtre de Paris, neuf ou ancien, après élimination des anciennes peintures non adhérentes : Application d'une couche d'impression de Dupagrund (dilué à 20% de Diluant 499)le Fixateur Nanolatex. Briques et maçonneries de parement : Application d'une couche d'impression de AmphiSilan Primer Nespri-TEC. Panneaux de fibres-ciment : Application d'une couche d'impression de Dupagrund (dilué à 20% de Diluant 499). Peintures dispersions bien adhérentes : Application d'une couche d'impression de AmphiSilan Primer. Selon l'état du support, AmphiSilan Primer Nespri-TEC peut être remplacé par Dupagrund (dilué à 20% de Diluant 499)le Fixateur Nanolatex. Peintures ou revêtements minéraux : Application d'une couche d'impression de AmphiSilan Primer Nespri-TEC.
Méthode d'application	Exclusivement avec la machine airless spéciale Nespray. Une fois déposée sur le support, repartir la peinture de suite à l'aide d'un rouleau façade. Angle de projection : 30°. Buse : Buse double spéci ale Nespri-TEC (317 pour support lisse, 319 pour support structuré et 213 pour rechampir). Température : la température est ajustée et contrôlée par la machine Nespray. Pression : la pression à pistolet fermé est à régler dans la zone bleue. Lors de l'application (pistolet ouvert), la pression doit être dans la zone verte.
Système de couches	Appliquer 2 couches de Muresko Nespri-TEC après la préparation du support. En fonction de la teinte (p.ex. jaune et orange vif), il est nécessaire d'appliquer une fausse teinte en sous-couche et deux à trois couches de finition.
Consommation / Rendement	Muresko Nespri-TEC : 2 x 250 ml/m² (4 m²/L) sur support lisse. La consommation peut être plus élevée sur des supports rugueux. Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.
Conditions d'emploi	Température supérieure à + 5° C et inférieure à 35° C, hygrométrie inférieure à 80 %.
Séchage/Temps de séchage	A 20° C et 65 % d'humidité relative : Sec et recouvrable après 4 heures; sec à coeur : après 3 jours. Remarque: une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.
Nettoyage des outils	A l'eau immédiatement après emploi.
Remarque	Il est déconseillé d'appliquer le produit sur un support surchauffé, par fort vent, brouillard, menace de pluie ou de gel. Le travail sur des grandes surfaces doit être organisé pour éviter les reprises. Le produit teinté appliqué sur une façade ou une paroi doit porter le même numéro de fabrication, assurant ainsi une unité des teintes. Les rayures sur teintes foncées provoquent des traits plus claires. Ceci est un phénomène de toutes les peintures mates de ravalement. Sur support entièrement bloqué et froid ainsi qu'en cas d'un séchage retardé du aux conditions météorologiques, la présence d'humidité (pluie, rosée, brouillard) peut provoquer l'apparition des trainées transparente et légèrement brillante. Il s'agit des additifs soluble dans l'eau qui disparaissent après l'exposition prolongé à l'eau, p.ex. après plusieurs pluies importantes. La qualité de la peinture sèche n'en est pas affectée. S'il est nécessaire de repeindre les surfaces concernées, il est nécessaire de mouiller les trainées et de les enlever avec un rinçage à l'eau jusqu'à disparition. Avant l'application de la finition, appliquer obligatoirement une couche de Fixateur LF Pigmenté. La formation des trainées est exclue si la peinture est appliquée dans des conditions adéquates.

Conseil	
Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)	Nocif pour les organismes aquatiques, peut avoir à long terme des effets néfastes sur les eaux. Garder hors de portée des enfants. En contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin. En contact avec la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas verser dans les canalisations ou dans la terre. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin, la flore intestinale risque d'être affectée. Protection de respiration seulement en cas de formation de brouillard. Contient du Méthylisothiazolinone et Benzisothiazolinone, peut déclencher une réaction allergique.

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 08 01 12 : déchets de peintures et vernis autres que visés à la rubrique CED 08 01 11.

Valeur limite de COV en UE

Pour ce produit (catégorie A /c) : max. 40g/l (2010).Teneur en COV du produit : max 20 g/l.

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77
Fax: (+33) 3 22 38 39 78
E-mail: info@caparol.fr
Voir aussi notre site: www.caparol.fr

Fiche technique Muresko Silacryl Nespri-TEC · Edition: octobre 2015

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

DAW France S.A.R.L. - Pôle Jules Verne - Rue du Capitaine Némó - 80440 BOVES - Tél. 03 22 38 39 40 - Fax 03 22 38 39 49 - www.caparol.fr - info@caparol.fr