

Sylitol Façade - Sylitol Finish 130

Peinture de ravalement à base de silicate de potassium.
Excellente stabilité à la lumière. Recommandé pour les monuments historiques. Extérieur.



Description de produit

Domaine d'utilisation	Extérieur.										
Propriétés	- Minéral, ne brûle pas - Bon pouvoir couvrant, - Excellente stabilité des teintes et résistance aux UV, - Très bonne résistance aux intempéries, - Hydrophobe grâce à son renforcement siloxane, - Excellente résistance au farinage, - Excellente résistance contre les agressions acides de l'air, - Perméable à la vapeur d'eau et au CO₂.										
Liant	Silicate de potassium associé à des stabilisateurs organiques.										
Conditionnement	Blanc: 12,5 L - Teintes: 15 L										
Teintes	Sylitol Finish peut être teinté avec le système ColorExpress®. Pour éviter des nuances possibles dues à des mélanges successifs, il faut veiller à préparer en une seule fois la quantité nécessaire au travail prévu.										
Degré de brillance / Aspect	Mat										
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.										
Données techniques	<table> <tr> <td>■ Densité:</td><td>Env. 1,5</td></tr> <tr> <td>■ Epaisseur du film sec:</td><td>E3</td></tr> <tr> <td>■ Coefficient de perméabilité à l'eau:</td><td>V1</td></tr> <tr> <td>■ Classes de fissuration:</td><td>A0</td></tr> <tr> <td>■ Classification AFNOR:</td><td>Famille I, classe 1b1 (norme NF T 36-005) et conforme à la norme T 30.808, 3.1.1</td></tr> </table>	■ Densité:	Env. 1,5	■ Epaisseur du film sec:	E3	■ Coefficient de perméabilité à l'eau:	V1	■ Classes de fissuration:	A0	■ Classification AFNOR:	Famille I, classe 1b1 (norme NF T 36-005) et conforme à la norme T 30.808, 3.1.1
■ Densité:	Env. 1,5										
■ Epaisseur du film sec:	E3										
■ Coefficient de perméabilité à l'eau:	V1										
■ Classes de fissuration:	A0										
■ Classification AFNOR:	Famille I, classe 1b1 (norme NF T 36-005) et conforme à la norme T 30.808, 3.1.1										



Application

Supports appropriés	Tout support de nature minéral composé principalement de silicate comme des façades en pierre de taille, béton, enduits à base de ciment, RME, anciennes peintures minérales et anciennes peintures mates en bon état. Ne pas appliquer sur des supports composés principalement de plâtre ou de chaux.
Préparation du support	Les supports doivent être durs, sains, compacts et secs, et faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression. Sur fonds à base de liants hydrauliques sains non revêtus, pierres de taille sans efflorescence, maçonnerie en brique silico-calcaires apparentes: Application d'une couche de Sylitol Façade / Finish dilué à max 10% avec du Concentré Sylitol. Sur des enduits fortement ou irrégulièrement absorbants, ainsi que sur d'anciennes couches de peinture au silicate bien adhérentes : Application d'une couche d'impression d'un mélange de 2 parties en volume de Concentré Sylitol pour 1 partie en volume d'eau. Supports présentant des traces de salpêtre : L'application d'une peinture sur des subjectiles présentant des efflorescences d'une manière permanente ou cyclique n'offre aucune garantie de durabilité et de bon comportement. Enduit de ragréage : Utiliser comme enduit la Sylitol Minéra mélangé avec du quartz. Avant de recouvrir tout autre type d'enduit, attendre minimum 7 jours de séchage. Si le support est déjà ragréé, consulter nos services techniques.
Méthode d'application	A la brosse ou rouleau (Polyamide Mèche Texturé 12/14 mm pour support lisse et 18 mm pour supports structurés).
Système de couches	Appliquer 1 à 2 couches de Sylitol Façade / Finish après la préparation du support.
Consommation / Rendement	Env. 200 ml/m² ou 5 m²/L par couche. Les quantités indiquées ci-dessus sont valables pour une couche sur support lisse. Elles peuvent être plus élevées sur des supports rugueux. Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.
Conditions d'emploi	Température supérieure à +5° C et inférieure à 35° C, hygrométrie inférieure à 80 %.
Séchage/Temps de séchage	A 20° C et 65 % d'humidité relative : Sec et recouv rable après 12 heures; résistant à la pluie après 24 heures; sec à coeur après 3 jours. Remarque: une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.
Nettoyage des outils	A l'eau immédiatement après emploi.
Remarque	Ne pas travailler par temps très sec, en plein soleil, par temps de pluie, en cas d'humidité très importante ou par vent fort. Attention au risque de gel. Si nécessaire, mettre des bâches de protection à l'échafaudage. Ne convient pas sur les supports avec efflorescences, sur les laques, les synthétiques et le bois. Ne convient pas pour l'application sur des surfaces horizontales constamment exposées à la pluie. Pour les surfaces à faible déclinaison: veiller à un écoulement d'eau impeccable. Recouvrir soigneusement les pourtours des surfaces à traiter, particulièrement le verre, la céramique, les laques, les pavés, les pierres de taille et les métaux. Laver immédiatement les éclaboussures avec beaucoup d'eau. En cas de vent fort, utiliser des bâches lors de l'application.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)	Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations. Veuillez consulter la fiche de sécurité.
Elimination des déchets	Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 08 01 12 : déchets de peintures et vernis autres que visés à la rubrique CED 08 01 11.
Valeur limite de COV en UE	Pour ce produit (catégorie A /c) : 40g/l (2010).Teneur en COV du produit : max 10 g/l.
Centre Service Clients	Tél: (+33) 3 22 38 39 77 Fax: (+33) 3 22 38 39 78 E-mail: info@caparol.fr Voir aussi notre site: www.caparol.fr

Fiche technique Sylitol Façade - Sylitol Finish 130 · Edition: janvier 2018

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

DAW France S.A.R.L. - Pôle Jules Verne - Rue du Capitaine Némó - 80440 BOVES - Tél. 03 22 38 39 40 - Fax 03 22 38 39 49 - www.caparol.fr - info@caparol.fr