

Cap Elast 3 NQG

Revêtement semi-épais à base de résine hybride nanoquartz et siloxane. Pour la rénovation des façades. D3 (E4 V2 W3 A1). Produit de haute performance grâce à la technologie NQG.



Description de produit

Domaine d'utilisation	Extérieur.
Propriétés	- Classement D3 (NF P 84-403) - Hydrophobe, - Contient un sol silica nanométrique fixé dans un liant organique apportant une résistance mécanique supérieure, - Excellente résistance aux intempéries, - Haute perméabilité à la vapeur d'eau, - Excellente durabilité du film, - Faible sensibilité à l'encrassement et aux microorganismes.
Liant	Dispersion acrylique, polysiloxane et résine hybride de nano-quartz/organique.
Conditionnement	5 L et 15 L
Teintes	Peut être teinté en teintes claires et teintes foncées avec le système ColorExpress®. Pour éviter des nuances possibles dues à des mélanges successifs, il faut veiller à préparer en une seule fois la quantité nécessaire au travail prévu.
Degré de brillance / Aspect	Mat Environ 1.4 sous 85° (ou 3.8 sous 60°)
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Données techniques	■ Densité: Env. 1,25 ■ Classement selon EN 1062-1: E4 V2 W3 A1 ■ Classification AFNOR: Classification selon norme NF T 36-0005 : Famille I, classe 7b2 / 10c Classement D3 (NF P 84-403) ■ Extrait-sec pondéral: Env. 61%



Application

Supports appropriés	Neufs : Béton banché ou préfabriqué de granulats courants ou de granulats légers, de type parement soigné et conforme à la norme NF P 18-210 (DTU 23.1) ou à la norme NF P 10-210 (DTU 22.1). Enduit à base de liants hydrauliques traditionnel conforme à la norme NF P 15-201 (DTU 26.1) ou prêt à gâcher. Anciens : De même nature que les supports neufs, recouverts ou non d'anciens peintures, revêtements plastiques ou minéraux épais (RPE ou RME) non écaillés. Les supports doivent être durs, sains, compacts et secs, et faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression.
Préparation du support	Béton, enduits à base de revêtements hydrauliques, revêtus ou non d'une ancienne peinture organique : Application d'une couche d'impression de Fixateur LF Pigmenté ou de Caparol 610 Putzgrund. Briques et maçonneries de parement : Application d'une couche d'impression de Fixateur LF Pigmenté ou de Caparol 610 Putzgrund Peintures dispersions bien adhérentes ou RPE : Application d'une couche d'impression de Fixateur LF Pigmenté. Selon l'état du support, le Fixateur LF Pigmenté peut être remplacé par un autre fixateur (consulter le service technique). Peintures ou revêtements minéraux : Application d'une couche d'impression de Fixateur LF Pigmenté ou de Caparol 610 Putzgrund. Système d'isolation thermique par l'extérieur, si l'étude préalable est favorable : Application d'une couche d'impression de Fixateur LF Pigmenté.
Méthode d'application	A la brosse ou au rouleau façade.
Consommation / Rendement	Env. 320 ml/m² ou 400 g/m² (+/- 3,12 m²/L) La quantité indiquée ci-dessus est valable pour une couche sur support lisse. Elle peut être plus élevée sur des supports rugueux. Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.
Conditions d'emploi	Température supérieure à + 5° C et inférieure à 35° C, hygrométrie inférieure à 80 %.
Séchage/Temps de séchage	A 20° C et 65 % d'humidité relative : Sec et recouvrable après 6 heures; sec à coeur : après 3 jours. Remarque: une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.
Nettoyage des outils	A l'eau immédiatement après emploi.
Remarque	Il est déconseillé d'appliquer le produit sur un support surchauffé, par fort vent, brouillard, menace de pluie ou de gel. Le travail sur des grandes surfaces doit être organisé pour éviter les reprises. Le produit teinté appliqué sur une façade ou une paroi doit porter le même numéro de fabrication, assurant ainsi une unité des teintes.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)	Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas inhaler les émanations. Ne pas déverser dans les égouts. Contient un produit biocide : contient de la C(M)IT/MIT (3:1). Peut produire une réaction allergique. Contient de la benzisothiazolinone, de la methylisothiazolinone et de l'octylisothiazolinone. Informations complémentaires: voir la fiche de sécurité.
Elimination des déchets	Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 08 01 12 : déchets de peintures et vernis autres que visés à la rubrique CED 08 01 11.
Valeur limite de COV en UE	Pour ce produit (catégorie A /c) : max. 40g/l (2010).Teneur en COV du produit : max 10 g/l.
Centre Service Clients	Tél: (+33) 3 22 38 39 77 Fax: (+33) 3 22 38 39 78 E-mail: info@caparol.fr Voir aussi notre site: www.caparol.fr

Fiche technique Cap Elast 3 NQG - Edition: mai 2017

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.