

Sylitol Fassadenputz R

Revêtement Minéral Epais d'aspect grésé/ribbé pour systèmes d'isolation thermique extérieure.
Finition classe D3.



Description de produit

Domaine d'utilisation

Revêtement minéral épais principalement employé en finition sur systèmes d'isolation thermique par l'extérieur de type :

- Etics Capatect WDVS-B 186 M - Basic (ATE-12/0383)
- Etics Capatect WDVS-A 186 M- Secure Minéral (ATE-12/0575)

Enduit de finition minéral de classe D3 (NF EN 1062-1) également employé pour la décoration et la protection des supports neufs et anciens de nature minérale en extérieur, tels que maçonnerie d'éléments enduite (mortier de liants hydrauliques, enduit prêt à l'emploi, etc.), béton brut ou ragréé, anciennes peintures minérales adhérentes et anciens RME existants.

Ne pas appliquer directement sur plâtre ou anciennes peintures et autres revêtements de nature organique. Prévoir au préalable une couche de fond pont d'adhérence ou le décapage total des revêtements organiques existants.

Propriétés

- Difficilement inflammable
- Excellente perméabilité à la vapeur d'eau
- Résistent aux intempéries
- Application facile
- Respectueux de l'environnement
- Sans risque de cloquage
- Ne jaunit pas
- Non-thermoplastique
- Très belle blancheur

Teintes

Blanc.

Avec le système ColorExpress® teinté à l'aide de colorants minéraux dans les teintes pastels ou moyennes de nos nuanciers ainsi que beaucoup d'autres. Pour éviter des nuances toujours possibles entre mélanges successifs, il faut veiller à préparer en une seule fois la quantité nécessaire au travail prévu.

Dû à la réaction chimique du liant et en fonction des conditions climatiques au moment du séchage, il est possible que l'enduit teinté présente un aspect inhomogène. Ceci ne présente pas un défaut de fonction et ne justifie pas de réclamation. Pour éviter des différences d'aspect, il faut recouvrir l'enduit teinté avec le Sylitol Finish 130 dans la teinte de l'enduit.

Degré de brillance / Aspect

Mat

Conservation

12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.



Données techniques

■ Densité:	env. 1,8
■ Granulométrie maximale:	R 20: 2.0 mm R 30: 3.0 mm
■ Coefficient d'absorption d'eau:	$w < 0,15 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ selon DIN EN 1062-3
■ Liant:	Silicate de potassium avec stabilisateurs organiques.
■ Classement selon EN 1062-1:	E ₅ V ₂ W ₂ A ₀
■ Classification AFNOR:	Famille II, classe 3 (NF T 36-005). Conforme à la norme FD T30-808, 3.1.1.

Application

Supports appropriés

Tous supports mentionnés dans les agréments techniques européens des systèmes Etics visés. Tous fonds visés par le DTU 59.2., tels que supports neufs et anciens de nature minérale, tels que maçonnerie d'éléments enduite (mortier de liants hydrauliques, etc.), béton brut ou ragréé, anciennes peintures minérales et anciens RME en bon état.

Préparation du support

Les supports seront conformes au cahier 3035 du CSTB —cahier des prescriptions techniques d'emploi et de mise en oeuvre des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur avec enduit mince sur polystyrène expansé— ainsi qu'aux avis techniques des systèmes visés et autres références normatives en vigueur.

Les supports doivent être secs, sains, plans, dépourssiérés et débarrassés de tous produits non adhérents.

Système d'isolation thermique par l'extérieur :

- Neuf : après mise en oeuvre et séchage complet de l'enduit de base armé du système visé. Application de Caparol 610 Putzgrund (teinté ou non dans la teinte de finition).

- Entretien / rénovation : après brossage et lavage basse pression, traitement anticryptogamique à l'aide de Capatox. Reprise des joints au préalable (dilatation, étanchéité, etc). Se référer aux résultats de la reconnaissance préalable ETICS conformément aux règles professionnelles en vigueur.

Maçonnerie enduite : Elimination des parties non adhérentes par égrenage, brossage, époussetage. Elimination de la pulvérulence superficielle par ponçage mécanique. Ragréage si nécessaire. Après séchage, les surfaces ragréées seront adhérentes, non friables et ne devront présenter aucune détrempe à l'eau. L'enduit de surface devra présenter l'aspect d'un enduit lisse ou taloché. Appliquer une couche de Caparol 610 Putzgrund ou de Sylitol Minera. Sur fonds absorbants, prévoir une couche composée de 2 volumes de Concentré Sylitol pour un volume d'eau.

Béton : Elimination des parties non adhérentes par égrenage, brossage, époussetage. Elimination de la pulvérulence superficielle par ponçage mécanique. Rebouchage du bullage en surface avec l'enduit de lissage Disbocret 505 ou tout autre enduit adapté. Après séchage, les surfaces ragréées seront adhérentes, non friables et ne devront présenter aucune détrempe à l'eau. Appliquer une couche de Caparol 610 Putzgrund ou de Sylitol Minera. Sur fonds absorbants, prévoir une couche composée de 2 volumes de Concentré Sylitol pour un volume d'eau.

Anciens fonds nus ou revêtus d'une ancienne peinture minérale ou d'un ancien RME en bon état :

- Intérieur : Nettoyage des surfaces. Ponçage / dépourssiérage si nécessaire des surfaces. Rebouchage des aspérités éventuelles à l'aide de tout enduit adapté et compatible à la nature des surfaces. Appliquer une couche de Caparol 610 Putzgrund ou de Sylitol Minera.

- Extérieur : Lavage HP, traitement anticryptogamique à l'aide et Capatox si nécessaire. Séchage complet des surfaces. Reprises des surfaces à l'aide tout produit adapté et compatible à la nature des subjectiles. Appliquer une couche de Caparol 610 Putzgrund ou de Sylitol Minera.

Méthode d'application

Sur supports préparés, appliquer Sylitol Fassadenputz K à la taloche inox dans l'épaisseur du grain, et structurer ensuite à la taloche inox ou plastique rectangulaire. Avant application, diluer si besoin le produit avec 2% maximum de Concentré Sylitol. Organiser le travail en prévoyant suffisamment de personnel sur l'échafaudage: les reprises se font frais dans frais.

En cas de projection, adapter la taille de la buse à la granulométrie (ouverture de buse = 3 fois la granulométrie). La pression doit 0,3– 0,4 MPa (3-4 bar). Organiser le travail pour éviter des reprises. Le talochage doit être réalisé sur une même façade par une seule personne pour éviter des différences d'aspect.

L'utilisation des matières premières d'origines naturelles, il est possible d'avoir des faibles écarts de teintes entre différents lots de fabrication. Utiliser pour une façade un seul numéro de lot.

Consommation / Rendement

Sylitol Fassadenputz R20 env. 2,5 kg/m²

Sylitol Fassadenputz R30 env. 3,7 kg/m²

Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)	Garder hors de portée des enfants. Assurer une bonne ventilation pendant l'application et le séchage. Eviter de manger, boire ou fumer pendant l'utilisation du produit. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas verser dans les canalisations ou sur la terre. Ne pas respirer le brouillard en cas de projection. Le produit est très alcalin; protéger la peau et les yeux des projections.
Autres remarques	Teneur maximale en COV en UE: Pour ce produit (catégorie A/c): max. 40 g/l (2010).Teneur en COV du produit: <40 g/L.
Centre Service Clients	Tél: (+33) 3 22 38 39 77 Fax: (+33) 3 22 38 39 78 E-mail: info@caparol.fr Voir aussi notre site: www.caparol.fr

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.